

Petersburger Politurlack

Charakteristik

Farblose Schellack-Kombination mit Natur- und Kunstharzen.

- glänzend auf trocknend
- schnelltrocknend
- geruchsneutral
- leicht im Streichverfahren zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

Zur Lackierung von Gegenständen, die aufgrund ihrer Form nicht poliert werden können, wie z. B. Drechslerarbeiten oder Verzierungen.

Technische Daten

Verdünnung: Spezialverdünnung MP
 Verarbeitungsviskosität: ~ 30 sek / DIN 4mm
 Dichte (g/cm³): ~ 0,885

Verarbeitung

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber, öl-, fett- und staubfrei sein. Fette bzw. harzreiche Holzoberflächen mit CLOU® Zellulose- (Nitro-) Lackverdünnung Nr. 790 reinigen. Rohe Holzoberflächen mit CLOU Schnellschliffgrund grundieren. Anschließend mit Körnung 280 schleifen. Zum Renovieren bereits lackierter Flächen ist keine Grundierung erforderlich. Es ist jedoch die ordnungsgemäße Haftung des Altanstrichs zu überprüfen.

Petersburger Politurlack mit einem breiten, weichen Flachpinsel gleichmäßig und zügig in Holzfaserrichtung auftragen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 15 Minuten
 griffest: 1-2 Stunden
 überlackierbar: über Nacht

Reinigung

Sofort nach Gebrauch Werkzeuge mit CLOU® Spezialverdünnung MP reinigen. Keine Seifen oder andere Verdünnungs- bzw. Reinigungsmittel verwenden.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 5 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Bestellhinweise

Artikel-Nr.:

Petersburger Politurlack fabrios	7700.00000
Spezialverdünnung MP	5005.00000

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de.